

Fiche technique

Fibres en acier à crochets

HE 1/50

Dimensions

Diamètre de la fibre (d)	1.00 mm (± 0.04 mm)
Longueur de la fibre (L)	50.0 mm (+2/-3 mm)
Longueur des extrémités (l et l')	1 – 4
Amplitude (h et h')	1.80 mm (+1/-0 mm)
Angle de pliage (α et α')	45° (min. 30°)
Rapport (L/d)	50
Flèche de la fibre	max. 5% de L'
Angle de torsion de la fibre	< 30°
Nombre de fibres par kg	3100
Longueur des fibres par 10 kg	1575 m

Conditionnement

Boîtes en carton recyclable	
Contenu/boîte	25 kg
Boîtes/palette	48
Poids/palette	1200 kg
Fibres rangées parallèlement dans la boîte	
Palettes soudées dans une feuille de plastique rétractée ou emballées dans une feuille hi-stretch	
Également livrable en Big Bag de 500 kg	

Divers

La fibre décrite est conforme aux standards suivants :

- EN 14889-1 type 1 (fibres en fil d'acier tréfilé à froid),
- ASTM A820/A820M-04 type 1 (fibres en fil d'acier tréfilé à froid).

Document non contractuel. Les produits présentés sont susceptibles d'évoluer, voire d'être supprimés sans préavis ni obligations.
Copyright ArcelorMittal – Juin 2011.

Caractéristiques physiques

- Résistance à la traction typique du fil : 1150 N/mm²

